



Dr. Uwe Schattke

Untersuchungsbericht 110404 vom 01.11.2004

## Einzelergebnisse

Prüfung eines Bodenbelagmusters auf Gleitverhalten  
entsprechend Abschnitt 4.3.3 nach DIN V 18 032 Teil 2 (April 2001)

Fabrikar WPT-PURline, Farbe Sunflower Star P2334C

Datum der Untersuchungen: 30.10.-01.11.2004

Konditionierung der Probestücke 23°C, 50% Frel. über mind. 48 h

| Muster | V-Nr       | Gleitreibungsbeiwert | Normanforderung |
|--------|------------|----------------------|-----------------|
|        | 1          | 0,45                 |                 |
|        | 2          | 0,42                 | min. 0,40       |
|        | 3          | 0,44                 |                 |
|        | 4          | 0,45                 | max. 0,60       |
|        | 5          | 0,47                 |                 |
|        | Mittelwert | 0,45                 |                 |

Die Ergebnisse zeigen, dass die Normanforderungen erfüllt wurden

Dr. Uwe Schattke



